

Holzpellets (6mm Durchmesser) aus naturbelassenem Fichtenholz



	regiopellets Wert	Grenzwert ENplus A1
Heizwert	4,77 kWh/kg	≥ 4,6 kWh/ kg
Wassergehalt	7,80%	≤ 10 %
Schüttdichte	617 kg/m ³	600 ≤ ≥ 750 kg/m ³
Mechanische Festigkeit	99,20%	≥ 98,0 %
Asche (550 °C)	0,40%	≤ 0,7 %
Feinanteil	0,19%	≤ 0,5%
Ascheerweichungstemperatur	1470 °C	≥ 1200 °C

ohne künstliche Bindemittel

Erhältlich lose zugestellt im Tankwagen oder in 15 kg Säcken (65 Säcke / Einwegpalette).



regiopellets Rhein-Westerwald GmbH
Ignatz-van-Roje-Platz 1 56587 Oberhonnefeld-Gierend
Tel. 02634 / 9559 - 15
Email: info@regio-pellets.de